## **PRODUCTOS PAORGA, S. L.**



FICHA TÉCNICA: LASURES PROTECTORES AL AGUA

REFERENCIA: 15053 – 15059 / 15064 - 15066

# **DESCRIPCIÓN:**

Especial para el teñido y protección de la madera en exteriores, con tacto sedoso, acabado semimate.

El Lasur penetra profundamente en la madera a poro abierto. Al no formar capa continua, permite que la madera respire por si misma y mantenga siempre el equilibrio entre la humedad que tiene y la del medio ambiente que la rodea, consiguiendo proteger y embellecer la madera respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas.

Los Lasures ofrecen alta resistencia a los rayos UV, son elásticos, repelentes al agua y contienen fungicidas e insecticidas que previenen los hongos, carcomas y termitas.

Se fabrica en la gama de colores ; TRANSPARENTE, PINO, ROBLE, CASTAÑO, TEKA, NOGAL, PALISANDRO, EMBERO, CEREZO Y WENGUE.

### **PROPIEDADES:**

- Microporoso, no forma película.
- Es hidrofugo, contiene filtro solar.
- Es fungicida y bactericida.
- Previene el azulado, moho y deterioro ( pudrición) de la madera.
- Terminación sedosa al tacto.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Densidad: 1'000 gr/cc. ( según colores) Sólidos: 21-25 % ( según colores)

Secado al tacto: 30 min.-1 hora, según t °C ( temperatura ) y H.R. ( Humedad relativa)

Repintado: 2-3 horas según t °C y H.R.

COVs en peso: no aplicable

COVs en volumen: 30 gr/l. Valor límite UE para este producto. (Cat. A/e): 130 gr/l.

Contenido máximo listo al uso: 30 gr/l.

#### **APLICACIONES / USOS:**

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, empleadas en Decoración o Industrias afines ( suelos, paredes, vigas, cerchas, marcos, puertas, ventanas, muebles de jardín, casas, pérgolas, vallas, etc...)

Son muy fáciles de aplicar y tiene buena duración en el tiempo (2-3 años) al exterior sin perder su protección y color.

### PRODUCTOS PAORGA, S. L.



El tiempo de duración del producto dependerá del tipo de madera, de su forma de aplicación y de las condiciones medio ambientales de su exposición.

#### MODO DE EMPLEO:

Agitar perfectamente antes de su uso.

## 1. Preparación de superficie

Deberá estar limpia de polvo y exenta de moho, salitre, grasas, etc.. Antes de aplicar, comprobar que la madera esté seca (humedad < 20%) y lijada.

2. En barnizado de maderas exteriores, de alto contenido en taninos ( pigmentos que la madera contiene), se aconseja limpiarla primero con un paño mojado en Diluyente Universal Multiusos o Limpieza.

#### 3. Rendimiento

Producto listo para su uso. Rendimiento 125-150 ml. por m2. Con un litro se puede terminar entre 6- 8 m2.

Se aconseja dar una segunda mano transcurridas 2-3 horas según t °C y H.R.

# CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de aplicación: Entre 5 y 40 °C

Humedad Relativa (H.R): Inferior a 70%

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo, esponja, pistola (HVLP)

Brocha / Rodillo / Esponja No necesita dilución, listo para su uso.

Pistola (HLVP) Disolver con Lasur Transparente Paorga 5-20%

Limpieza de útiles: Limpieza de útiles con agua y jabón antes de que se

segue el producto en los utensilios.

El secado de estos productos puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y de la cantidad de material aplicado.

Los paños utilizados para limpieza de la madera han de ser guardados en recipientes herméticos para evitar cualquier accidente.

**Caducidad del producto:** Mantener el envase cerrado ( sin abrir), en sitio fresco. 12 meses a 20 °C