Ficha Técnica de Producto

Familia: Pinturas plásticas (blanco mate)

Producto: MURO EXTERIOR-INTERIOR

#### **PRODUCTO**

Pintura plástica mate de buena blancura y cubrición. Es lavable y apta para su aplicación tanto en exterior como en interior.

# **PRESENTACIÓN**

Envases de plástico de 15L, 12 L, 4 L y 750 ml.

#### **ALMA CENA MIENTO**

En su envase original sin abrir, almacenado a temperaturas comprendidas entre 10°C - 25°C y resguardado de la intemperie y la luz directa del sol se garantiza una estabilidad de un año.

### **PROPIEDADES**

- Resistente a la lluvia y al lavado con agua y detergente neutro.
- Estabilidad del color: no amarillea.
- Transpirable.

#### **MODO DE EMPLEO**

#### A) Preparación del soporte y del producto

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de restos de pintura y enlucido mal adheridos. También debe tener cierta porosidad. Si existen mohos sobre el soporte deben ser eliminados empleando un producto apropiado antes de pintar.

Las diluciones que a continuación se detallan responden de forma general a los casos más habituales. La dilución exacta debe determinarse en cada caso concreto en función de la herramienta de aplicación elegida y las condiciones del soporte.

Sobre soportes no pintados de yeso, cemento, escayola, pladur y fibrocemento. Es importante esperar, cuando proceda, el tiempo de fraguado del soporte, estimado en unos 30 días. Se recomienda aplicar una capa de imprimación (como MURO FIJADOR SINTÉTICO en casos de una presencia acentuada de salitre y alcalinidad, MURO LÁTEX R-20 ó MURO IMPRIMACIÓN ACRÍLICA ACUOSA) y posteriormente aplicar una capa de MURO EXTERIOR-INTERIOR diluida con un 5-10% de agua. En caso de no haber aplicado previamente imprimación la dilución para la primera capa deberá realizars e con un 20-30% de agua, diluyendo con un 5-10 % para el resto de capas.

Sobre superficies ya pintadas y en buen estado aplicar todas las capas diluyendo con un 5-10% de agua.

Después de cada dilución debe procurarse una buena homogeneización de la mezcla.

### B) Aplicación del producto.

Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola convencional. Las herramientas deben ser limpiadas con agua antes de que seque la pintura. No aplicar si se prevén lluvias en las siguientes horas tras la aplicación ni a temperaturas inferiores a 5°C. No se recomienda lavar la superficie pintada hasta transcurridos al menos 28 diæ.

## DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,67 <u>+</u> 0,05 Kg/litro
Tiempo de secado (a 22ºC	2 h al tacto. Repintado: 24 h
y humedad relativa del 40%)	Lavable a los 28 días.
Resistencia al frote húmedo	Al menos 5.000 d.p.
рН	8,6 <u>+</u> 0,5
Rendimiento (será menor en	Aprox. 10 m2/litro y capa
los soportes más absorbentes)	

# RIESGOS ESPECÍFICOS y CONSEJOS DE PRUDENCIA

R-22: Nocivo por ingestión.

S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-29: No tirar los residuos por el desagüe.

S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

IQNet Re



La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente documento. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.

Pag. 1/1

Rev. 03 Feb..2012