Ficha Técnica de Producto

Familia: Pinturas plásticas (blanco satinado)

Producto: MURO SATINADO PROFESIONAL

PRODUCTO

Pintura plástica satinada elaborada con resina vinílica de altas prestaciones, permitiendo la obtención de acabados de gran blancura y resistencia al lavado. El característico tacto suave que presenta facilita aún más su limpieza. Apta para aplicar en exterior e interior.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 15 L y 4 L.

ALMACENAMIENTO

En su envase original sin abrir, almacenado a temperaturas comprendidas entre 10ºC - 25ºC y resguardado de la intemperie y la luz directa del sol se garantiza una estabilidad de un año.

PROPIEDADES

- Resistencia a la lluvia y al lavado con agua y detergente neutro.
- Gran resistencia de la película a los rayos U.V.
- Elevada blancura .
- Estabilidad del color: no amarillea.

MODO DE EMPLEO

A) Preparación del soporte y del producto

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de restos de pintura y enlucido mal adheridos. También debe tener cierta porosidad. Si existen mohos sobre el soporte deben ser eliminados empleando un producto apropiado antes de pintar.

Las diluciones que a continuación se detallan responden de forma general a los casos más habituales. La dilución exacta debe determinarse en cada caso concreto en función de la herramienta de aplicación elegida y las condiciones del soporte.

Sobre soportes no pintados de yeso, cemento, escayola, pladur y fibrocemento. Es importante esperar, cuando proceda, el tiempo de fraguado del soporte , estimado en unos 30 días. Se recomienda aplicar una capa de imprimación (como MURO FIJADOR SINTÉTICO en casos de una presencia acentuada de salitre y alcalinidad, MURO LÁTEX R-20 ó MURO IMPRIMACIÓN ACRÍLICA ACUOSA) y posteriormente aplicar una capa de MURO SATINADO PROFESIONAL diluida con un 5-10% de agua. En caso de no haber aplicado previamente imprimación la dilución para la primera capa deberá realizarse con un 20-30% de agua, diluyendo con un 5-10 % para el resto de capas.

Sobre superficies ya pintadas y en buen estado aplicar todas las capas diluyendo con un 5-10% de agua.

Después de cada dilución debe procurarse una buena homogeneización de la mezcla.

B) Aplicación del producto.

Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola convencional. Las herramientas deben ser limpiadas con agua antes de que seque la pintura. No aplicar si se prevén lluvias en las siguientes horas tras la aplicación ni a temperaturas inferiores a 5ºC. No se recomienda lavar la superficie pintada hasta transcurridos al menos 24 días.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,28 ± 0,05 Kg/litro
Tiempo de secado (a 22ºC y humedad relativa del 40%)	2 h al tacto. Repintado: 24 h Lavable a los 24 días.
Resistencia al frote húmedo	Al menos 10.000 d.p.
pH	7,5 ± 0,5
Rendimiento (será menor en los soportes más absorbentes)	Aprox. 9 m2/litro y capa

RIESGOS ESPECÍFICOS y CONSEJOS DE PRUDENCIA

R-22 : Nocivo por ingestión.
S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S-29 : No tirar los residuos por el desagüe.
S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente documento. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.

MUROQUIMICAS, S.L. | Polígono Industrial « La Choza » C/La Innovación, 12 41805 Benacazón (Sevilla) |
Tel. +34 955 709 969 | Fax: +34 955 709 968 | www.muroquimicas.com | muro@muroquimicas.com